



Notice d'entretien pour

Azterra^{MC}, Color Essence^{MC} et Color Essence SR^{MC}

Introduction :

Les carreaux renforcés en vinyle de Johnsonite sont fabriqués avec de la Tritonite renforcée de polyuréthane qui réduit l'entretien. Deux couches de fini à plancher doivent être appliquées avant

d'utiliser le plancher. REMARQUE : Dans les zones de passage intense ou dans les endroits où les glissements de chaises sont fréquents (par exemple les salles de classe), vous devriez

appliquer une couche supplémentaire de fini. Les directives suivantes sont recommandées pour assurer un entretien et une maintenance adéquate du revêtement de sol.

Nettoyage après la posePremier nettoyage

Les conditions du chantier causent souvent l'accumulation de poussière et de débris. Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose. Cependant, le plancher doit être balayé et protégé jusqu'à ce que l'entretien commence.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur le revêtement de sol pour enlever toute la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés (tableau de référence des produits d'entretien ci-dessous). Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayon.

4. Laissez la solution de nettoyage reposer pendant 5 à 15 minutes. IMPORTANT - Ne laissez pas la solution sécher.
5. Récuriez le revêtement de sol à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 – 350 tr/min) équipé d'un tampon bleu ou vert. N'utilisez pas de tampons bruns ou noirs. REMARQUE : Une brosse à poils en nylon souples de calibre 22 à 28 doit être utilisée sur les carreaux SR (antidérapant).
6. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
7. Rincez soigneusement le plancher avec de l'eau propre.

8. Laissez le revêtement de sol sécher complètement. REMARQUE : Il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les planchers très sales.
9. Appliquez deux couches d'un fini à plancher recommandé en suivant les directives de l'étiquette. REMARQUE : Dans les zones de passage intense ou dans les endroits où les glissements de chaises sont fréquents (par exemple les salles de classe), vous devriez appliquer une couche supplémentaire de fini à plancher.
10. Laissez le plancher sécher complètement entre les couches.

Entretien préventif :

1. Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection à toutes les entrées pour réduire les coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie du revêtement de sol.

2. Protégez le revêtement de sol contre les dommages en utilisant des protecteurs et des roulettes de bonne qualité pour les roulettes et les pattes des chaises, des tables et des autres

meubles. Utilisez des produits conçus pour les revêtements de sol résilients. Les dommages causés par des roulettes ou des roues peuvent être évités en utilisant des coussinets de chaise.

Nettoyage de routine/quotidien :

Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence qui correspond à la quantité et au type de passage. Un nettoyage quotidien est recommandé.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.

2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant un nettoyant à pH neutre recommandé. Le degré de dilution choisi dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Nettoyez le sol à la vadrouille humidifiée avec la solution nettoyante.

4. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
5. Essuyez les taches et les éraflures mineures en même temps que le nettoyage à la vadrouille. Utilisez un tampon blanc, bleu ou vert au besoin.

Nettoyage périodique/en profondeur :

Lorsque le nettoyage de routine/en profondeur ne fournit plus de résultats adéquats, un nettoyage en profondeur plus agressif est nécessaire pour bien nettoyer le plancher.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés (tableau de référence des produits d'entretien ci-dessous). Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface.
3. Appliquez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille de nylon ou de rayon.

4. Laissez la solution de nettoyage reposer pendant 5 à 15 minutes. IMPORTANT – Ne laissez pas la solution sécher.
5. Récuriez le revêtement de sol à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 – 350 tr/min) équipé d'un tampon bleu ou vert. N'utilisez pas de tampons bruns ou noirs. REMARQUE : Une brosse à poils en nylon souples de calibre 22 à 28 doit être utilisée sur les carreaux SR (antidérapant).
6. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
7. Rincez soigneusement le plancher avec de l'eau propre.
8. Laissez le revêtement de sol sécher

complètement. REMARQUE : Il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les planchers très sales.

9. Appliquez deux couches d'un fini à plancher recommandé en suivant les directives de l'étiquette. REMARQUE : Dans les zones de passage intense ou dans les endroits où les glissements de chaises sont fréquents (par exemple les salles de classe), vous devriez appliquer une couche supplémentaire de fini à plancher.
10. Laissez le fini à plancher sécher complètement entre les couches.

Procédures pour le fini à plancher :

Évitez d'utiliser des scellants avant l'application du fini à plancher.

1. Choisissez un fini à plancher recommandé dans le tableau de référence des produits d'entretien.
2. Nettoyez le plancher avant d'effectuer un nettoyage en profondeur, tel qu'expliqué ci-dessus. Laissez le revêtement de sol sécher

- complètement.
3. Appliquez le fini à plancher en suivant les directives de l'étiquette.
4. Appliquez deux couches d'un fini à plancher recommandé en suivant les directives de l'étiquette. REMARQUE : Dans les zones de passage intense ou dans les endroits où les glissements de chaises sont fréquents (par

exemple les salles de classe), vous devriez appliquer une couche supplémentaire de fini à plancher.

5. Le fini à plancher doit sécher complètement entre les couches.
6. Empêchez toute circulation jusqu'à ce que le fini à plancher soit complètement sec.



Procédures de restauration du fini à plancher :
Vaporisation et polissage (facultatif)

1. Le plancher doit être nettoyé avant d'être poli.
2. Appliquez la solution de vaporisation et polissage sur les zones à travailler à l'aide d'un flacon pulvérisateur.
3. Polissez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à basse vitesse à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon ponceur blanc,

brun roux ou rouge.

4. Poursuivez la procédure jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de brillance désiré.

Brunissage (facultatif)

1. Le plancher doit être nettoyé avant d'être poli.
2. Brunissez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à haute vitesse à disque simple (1500-2000 tr/min) équipé d'un tampon de brunissage à haute vitesse.

3. Poursuivez la procédure jusqu'à ce que vous obteniez le niveau de brillance désiré.

REMARQUE : Pour éviter de causer des dommages, vous devez prendre des précautions durant le polissage.

Enlèvement du fini à plancher :

Lorsque la brillance du plancher a une apparence usée ou inégale causée par la circulation, le fini peut être enlevé puis appliqué à nouveau pour restaurer l'apparence du plancher.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de décapage en utilisant

un décapant recommandé. Suivez les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant.

3. Appliquez la solution de décapage avec une vadrouille de nylon ou de rayonne.
4. Laissez la solution de décapage reposer pendant 5 à 15 minutes. **IMPORTANT** – Ne laissez pas la solution sécher.
5. Récurez le plancher à l'aide d'un appareil

rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon bleu ou vert. N'utilisez pas de tampons bruns ou noirs.

6. Enlevez la solution de décapage avec un aspirateur à liquides ou une vadrouille.
7. Rincez bien le plancher et laissez-le sécher complètement.
8. Répétez le processus de décapage au besoin.
9. Appliquez le nouveau fini à plancher

Entretien des carreaux Color Essence SR (carreaux antidérapants) :

- Utilisez une brosse en nylon souple de calibre 22 à 28 pour le nettoyage et le décapage. N'utilisez pas de tampons.
- Appliquez jusqu'à trois couches minces de fini à plancher.
- Ne polissez pas ou n'utilisez pas de tampons en nylon plats pour effectuer l'entretien des carreaux texturés AD.

Tableau de référence des produits d'entretien

REMARQUE : Suivez toujours les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant pour les rapports de mélange adéquats et l'utilisation.

	Premier nettoyage/ Nettoyage en profondeur	Quotidien Entretien	Périodique Entretien	Fini	Décapant
Buckeye www.buckeyeinternational.com 1-800-321-2583	Straight Up	Crossroads	Crossroads	LiquiMax Lucent	Juggernaut
Diversey www.diversey.com 1-800-558-2332	Profi GP Forward Prominence	Profi GP Forward Prominence	Profi GP Forward Prominence	Signature Complete	Bravo
Produits certifiés écologiques		Stride	Stride	Aquaria	Freedom SC
Hillyard www.hillyard.com 1-800-365-1555	Super Shine All	Renovator	Renovator	Super Hil-Brite One Plus	Arsenal
Spartan Chemical www.spartanchemical.com 1-800-537-8990	Tribase	Tribase Damp Mop	Tribase Damp Mop	White Sun The Fixx	Step Down Endura Strip
Produits certifiés écologiques	Nettoyant industriel Green Solutions	Nettoyant tout usage Green Solutions	Nettoyant tout usage Green Solutions	Scellant et fini à plancher Green Solutions	Dissolvant pour fini à plancher Green Solutions
XL North www.xlnorth.com 1-888-530-2259	XL APC Nettoyant tout usage	XL APC Nettoyant tout usage	XL APC Nettoyant tout usage	XL 25 XL 18 XL UF XL Matte	XL FS



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Services techniques
16910 Munn Road, Chagrin Falls, Ohio 44023
+1(800) 899-8916, poste 9297 Télécopieur : +1(440) 632-5643
www.johnsonite.com
Courriel : info@johnsonite.com
© 2013 Johnsonite Inc.